



## Эмаль для бамперов Bumper Paint

RX P-11



Однокомпонентная эмаль для бамперов предназначена для окраски пластиковых деталей, таких как бамперы, наружные молдинги, элементы боковых зеркал и др. Характеризуется коротким временем сушки, отличной адгезией к пластиковым поверхностям (кроме полиэтилена PE), хорошей эластичностью, стойкостью к сколам и растрескиванию, простотой в применении.

EU/2004/42 Cat II B(d) VOC 680 g/l, VOC limit 420 g/l

Цвет: графит, серый, чёрный

Фасовка: 0,75л

**НОВИНКА**

### Подложки, подготовка поверхности

ABS, стеклопластик – обезжиривание, обработка абразивом Р500 или матирующим полотном серого цвета, обезжиривание

Полипропилен и его модификации - обезжиривание, Грунт по пластмассе RX P-05

Пропорции смешивания	По объёму	По весу
Эмаль для бамперов RX P-11 . . . . .	100 мл . . . . .	100 г . . . . .
Разбавитель для акриловых ЛКМ . . . . .	20-30 мл . . . . .	17-26 г . . . . .
RXT-01, RXT-02 . . . . .		

### Нанесение

Вязкость распыления (В3-4) . . . . .	20-25° при 20°C
Диаметр сопла . . . . .	1,4-1,6 мм
Давление . . . . .	2,0-4,0 атм
Число слоёв . . . . .	2
Рекомендуемая толщина . . . . .	30-40 мкм
Температура . . . . .	+15°C - +30°C
Относительная влажность воздуха . . . . .	до 75%

### Сушка

Воздушная сушка при +20°C . . . . . 2 часа

Срок годности . . . . . 24 месяца



20-25°/20°C  
RX T-01, RX T-02 P = 2,0-4,0 bar  
20-30%

≤ 1,4-1,6 mm

≤ 2

10'

2h/20°C