

Техническая информация




21-20 | Грунт для пластмасс



1. Свойства

- Адгезионный грунт для пластмасс, обеспечивающий хорошую адгезию к последующим слоям (наполнитель, эмаль).

2. Нанесение

	21-20 Грунт для пластмасс Интенсивно встряхивать около 2 мин. перед использованием	
	Число слоев	1 – 2
	Толщина покрытия	5 мкм
	Выдержка при 20°C	15 мин.

3. Завершение

- Нанесите baslac 2K PU наполнитель методом «мокрый по мокрому».
- Нанесите baslac 21-20 вновь если выдержка превысила 30 мин. при 20°C.

Техника безопасности:

- **2004/42/IIВ(е)(840)688: Ограничение ЕС по содержанию летучих органических соединений (VOC) в данном продукте (категория продукта: IIВ.е) в готовом к применению состоянии максимально составляет 840 г/литр. Доля VOC в данном продукте составляет 688 г/л.**
- **Продукт предназначен для профессионального применения.**
- **Продукт может содержать частицы размером < 0.1 мкм.**

Данные, содержащиеся в этом документе, основаны на наших текущих знаниях и получены опытным путем. В виду наличия разных факторов, влияющих на технологию производства и применения нашей продукции, эти сведения не освобождают пользователя от проведения собственных исследований и испытаний; изложенные выше данные также не являются полной гарантией отдельных свойств продукции, равно как и её пригодности в специфических целях. Все описания, чертежи, фотографии, сведения, пропорции, веса и т.д. приведены в данном документе лишь для общего сведения; они могут быть изменены без уведомления и не являются согласованной частью спецификации на продукцию. Соблюдение любых прав собственности и действующих законов и постановлений является ответственностью потребителя.

BASF Coatings GmbH, Automotive Refinish Coatings Solutions, Europe, Glasuritstraße 1, 48165 Münster, Germany, 07/2017