

### BESA-VAL

#### 1К БЫСТРОСОХНУЩАЯ АЛКИДНАЯ ЭМАЛЬ

Система подбора - URKI-SYSTEM. Биндер – 6020.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Версия: 020\_2011/11  
 Артикул: 6902000000.00000.020

### ОПИСАНИЕ

Однокомпонентная алкидная эмаль BESA-VAL предназначена для окраски сельскохозяйственной и спецтехники, погрузчиков, кранов, строительных машин, коммерческого транспорта, а также в авторемонте и любых работах по металлу. Быстро сохнет, невысокая стоимость, высокий блеск (100%).

### ХАРАКТЕРИСТИКИ

Плотность при 20°C (гр/см <sup>3</sup> )	0,97-1,11
Вязкость при 20°C	70-90сек FORD n° 4
% сухого остатка (вес/объем)	40-50% по весу; 34-37% по объему
V.O.C. (гр/л)	598 (готовой смеси)
Основа продукта	Алкид
Цвет	Любой из системы URKI-SYSTEM

### ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ

Поверхность должна быть тщательно очищена и обезжирена. Металл необходимо загрунтовать (фосфатирующем грунтом F-29, протравливающим грунтом F-286/2 или другим алкидным грунтом). Для тяжелых условий эксплуатации используйте грунт F-809 с высокой защитой от коррозии.

### ПРИМЕНЕНИЕ



25±5сек  
 FORD n° 4



разбавитель URKISOL 170/88  
 20-30%  
 дюза 1,4-1,6мм



30-40мкм



2 часа полное высыхание  
 20 минут «на отлип»



разбавитель URKISOL 170  
 5-10%

\*Примечание: не рекомендуется сушить в камере или с помощью ИК-сушки (возможно изменение цвета).

### ОСОБЕННОСТИ СУХОГО СЛОЯ

Теоретический расход (м <sup>2</sup> /л)	9,5-10,5 (при толщине 35мкм)
Блеск	Глянцевый 90-100%
Последующий слой	через 24 часов (полный набор прочности).

### ХРАНЕНИЕ

Хранить закрытым в прохладном и хорошо проветриваемом месте, избегая прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура от 5 до 30°C. Срок годности: **2 года** от даты производства, при условии не нарушения заводской упаковки.