

Шпатлёвка Dynacoat Polyester Putty Multifill – D3.02.09



P120-P220	Наименование:	Шпатлёвка Dynacoat Polyester Putty Multifill
	Описание:	Двухкомпонентная полиэфирная шпатлевка, предназначенная для шпатлевания вмятин и неровностей кузовных деталей из стали. Подходит для нанесения на сталь, оцинкованную сталь, алюминий.
100 : 2-3		
5-6 мин.	Продукты и добавки:	Dynacoat Polyester Putty Multifill Отвердитель (в комплекте)
18-20 мин. при 20°C	Основные компоненты:	Putty Multifill : Полиэфирные смолы. Отвердитель: Пероксид.
P220-P320	Поверхности, пригодные для обработки:	Сталь Оцинкованная сталь Алюминий Эпоксидный грунт Полиэфирные пластики
Dynacoat Filler		Примечание: Запрещается наносить шпатлевку Dynacoat Polyester Putty Multifill на термопластичные отделочные покрытия, а также травящие грунты.
	Подготовка поверхности:	Сталь: Обезжирить и обработать абразивом P80. Оцинкованная сталь: Обезжирить и обработать абразивом P120. Алюминий: Обезжирить и обработать абразивом P80. Старые покрытия: Зачистить до металла абразивом P80, с обработкой краёв абразивом P120. Полиэфирные пластики: Помыть тёплой водой, обезжирить и обработать абразивом P120-P220.
	Пропорции смешивания:	100 весовых частей Putty Multifill 2-3 весовые части Hardener Примечание: Не добавляйте больше отвердителя, чем указано. Тщательно перемешайте смесь после добавления отвердителя до достижения однородного цвета.
	Срок годности после смешивания:	5-6 минут при 20°C
	Нанесение:	Наносится шпателем на обезжиренную и зашлифованную поверхность.
	Очистка оборудования:	Используйте Guncleaner или нитроцеллюлозные растворители

Время сушки:	Готова к шлифованию: 15-20 мин. при 20°C При принудительной сушке температура не должна превышать 70°C во избежании растрескивания, пузырения и потери адгезии.
Рекомендованный абразивный материал: (Подготовительный)	P120-P220 сухое шлифование
Рекомендованный абразивный материал: (Перед нанесением грунтов)	P220-P320 сухое шлифование
Последующие покрытия:	Dynacoat Polyester Spray Filler Dynacoat Acrylic Filler 4+1 Dynacoat Filler 5+1
Срок годности:	12 месяцев при температуре от 5°C до 40°C
VOC	В соответствии с Европейскими нормами VOC, предельное содержание летучих органических соединений для данного продукта (категория продукта : IIВ.с) в готовой к нанесению смеси составляет 250 г/литр. Параметры VOC данного продукта в готовой к нанесению смеси составляет не более 105 г/литр.

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: Информация, содержащаяся в данной спецификации, не предназначена для трактования как исчерпывающая и основана на наших современных знаниях и действующем законодательстве. Любое лицо, использующее данный продукт в любых целях, отличных от явно указанных в технической инструкции, без предварительного получения от нас письменного подтверждения соответствия продукта предполагаемым целям, делает это на свой страх и риск. Предпринятие всех необходимых мер по соблюдению требований местных правил и законодательства является всегда ответственностью пользователя. Пользователь должен всегда ознакомиться с Сертификатом Безопасности (MSDS) и Технической документацией (TDS) продукта, если таковые существуют. Все наши рекомендации или заявления, делаемые в отношении этого продукта (изложенные в этой спецификации или иные) являются верными, насколько это может быть нам максимально известно, однако качество или состояние поверхности, на которую наносится продукт, также как и многие факторы, влияющие на использование и нанесение продукта, находятся вне нашего контроля. Таким образом, если только мы письменно не дали наше согласие об обратном, мы не принимаем на себя какой-либо ответственности за выполнение продуктом своих функций, а также за любой убыток или вред, возникший в результате применения продукта. Все поставляемые продукты и технические рекомендации регламентируются нашими стандартными условиями продажи. Запросите экземпляр этого документа и тщательно его изучите. Информация, содержащаяся в данной спецификации, может время от времени обновляться в свете новых опытных данных и наших принципов непрерывного совершенствования. Перед использованием продукта потребитель должен удостовериться, что располагает наиболее свежей версией данной спецификации.

Названия марок или продуктов, упомянутые в данном документе, являются собственными или лицензированными торговыми марками AkzoNobel.

Головная организация:

Akzo Nobel Car Refinishes B.V., PO Box 3 2170 BA Sassenheim, The Netherlands. www.dynacoatcr.com

ООО «Акзо Нобель Автопокрытия»

Российская Федерация, Московская область, 141400, г. Химки, квартал Клязьма, 1Б

Тел. (495) 795-0149, Факс (495) 960-2972

technicalhelpdesk.ru@akzonobel.com

www.dynacoat.ru